

ЗАО ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВНИИГС

193148, г. Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д. 4.

Телефон: 265-02-97; Факс: 265-34-10, E-mail: triad@infopro.spb.su

Аттестат аккредитации N SP01.01.007.175, действ. до 15.12.2000г

Аттестат аккредитации N ГОСТ Р RU.9001.6.1.0035, действ. до 17.03.2000г

Лицензия N ГОСТ Р RU.9001.8.5.0052, действ. до 17.03.2000г

Лицензия СПб-И N 019403, действ. до 03.02.2001г

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор
ЗАО "ИЦ ВНИИГС", к. х. н.



Лонкевич И. И.

1998г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С 23 октября по 22 декабря 1998г в "ИЦ ВНИИГС" по заказу ООО "НЭСТ" проводилось испытание многослойной системы покрытия, состоящей из клея "Авангард-К", грунтовки "Авангард-Г" (ТУ 5772-001-44210431-98) и отделочной композиции "Авангард" (ТУ 5772-002-44210431-98) на стойкость в условиях высокой влажности.

Испытания проводились в камере влаги при относительной влажности воздуха (98 + 1)% в течение 720 часов (30 суток).

В результате испытаний установлено, что внешний вид покрытия изменился незначительно: оценка декоративных свойств покрытия по ГОСТ 9.407-84 - АД2. Разрушений в покрытии не произошло: оценка защитных свойств покрытия по ГОСТ 9.407-84 - АЗ1.

ВЫВОД: покрытие "Авангард" для отделки стен зданий и сооружений может эксплуатироваться в условиях повышенной влажности вплоть до 98%.

Зав. испытательной лабораторией

А. П. Харченко


Ответственный исполнитель

Л. С. Альбицкая

Испытания композиции "Авангард"

Маркировка образцов		Измеряемые показатели	Нормативное значение по ГОСТ 9.401-91	НД на метод испытаний	Результаты испытаний
Заказчика	ИЦ				
Авангард ФШ	С-6/5-1	Атмосферостойкость (срок службы) в условиях эксплуатации У1	После 120 циклов, соответствующих 15 годам эксплуатации защитные свойства покрытия не более 1 балла, декоративные - не более 3 баллов	ГОСТ 9.401-91 Метод 5	После 120 циклов Защитные свойства покрытия - 1 балл Декоративные свойства покрытия-3 балла, что соответствует 15 годам эксплуатации
Авангард ФЖ	С-6/5-2				
Авангард П	С-6/5-3				

Ответственный исполнитель



Л. С. Альбицкая

Маркировка образцов:
Авангард ФШ
Авангард ФК
Авангард П

Дата изготовления образцов: 01.10.98.

Регистрационный номер ИЦ: N С-6/5-98

Маркировка ИЦ соответственно:
Авангард ФШ - С-6/5-1
Авангард ФК - С-6/5-2
Авангард П - С-6/5-3

Методы испытаний: ГОСТ 9.401-91, ГОСТ 9.407-84

Дата испытаний образцов: с 03.11.98 по 25.01.99.

Результаты испытаний приведены в прилагаемом приложении N1 на
на 1 листе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Результаты ускоренных климатических испытаний композиции "Авангард-Ф" и "Авангард-П" показали, что прогнозируемый срок службы покрытия 15 лет.

Руководитель испытательной
группы



Лонкевич И. И.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВНИИГС"
193148, г. Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д. 4.

"УТВЕРЖДАЮ"
Руководитель Испытательного
центра "И.И.И." Ложкевич И. И.



1998г.

Аттестат аккредитации
N ГОСТ Р RV 9001.6.1.0035
от "17" марта 1998г.
Действителен до 17.03.2000г

ПРОТОКОЛ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ
N 6 от 26 января 1998г.

Основание для проведения испытаний:
Договор N63-8 от 17.09.98.

"Сертификационные испытания многослойного покрытия "Тепло-Авангард" и композиции "Авангард" на стойкость в климатических условиях"

Наименование продукции:

1. Композиции строительные (клеи и грунтовки) "Авангард-К" и "Авангард-Г"

ОКП 57 7240 ТУ 5772-001-44210431-98

2. Композиции отделочные для стен "Авангард-П" и "Авангард-Ф",

ОКП 57 7200, ТУ 5772-002-44210431-98

Цель испытаний: определение срока службы покрытия.

Предъявитель продукции: ООО "НЭСТ"

197110, Санкт-Петербург, ул. Б. Зеленина, 24, оф. 73

Дата получения образцов 30.10.98, акт отбора образцов от 30.10.98.

Сведения об испытанных образцах: многослойная система покрытия состоящая из клея "Авангард-К", грунтовки "Авангард-Г" и отделочной композиции "Авангард". Испытывалось по 4 образца с разными отделочными композициями: "Авангард-ФШ", "Авангард ФЖ" и "Авангард П".